



## Produktblad

Produktnaam: FloorMent

Eigenschappen:	
Druksterkte na 2 dagen	17 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte na 7 dagen	28 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte na 28 dagen	45 N/mm <sup>2</sup>
Watercementfactor	0,28
Consistentie	7 mm
Begin binding	140 min
Einde binding	180 min
Vormhoudendheid (Le Chatelier)	1,5 mm
Sulfaatgehalte (SO <sub>3</sub> )	3,2 %
Stortgewicht	1000-1100 kg/m <sup>3</sup>
Kleur	Wit / grijs

### Omschrijving:

FloorMent is speciaal ontwikkeld voor de productie van ongewapende smeervloeren, stelspecie of stampbeton.

### Verwerking:

FloorMent samen met toeslagstoffen en aanmaakwater tot een homogeen mengsel mengen in een geschikte menginstallatie.