



Produktblad

Produktnaam: FloorMent

Eigenschappen:	
Druksterkte na 2 dagen	17 N/mm ²
Druksterkte na 7 dagen	30 N/mm ²
Druksterkte na 28 dagen	43 N/mm ²
Zeefrest 90µm	0,9 %
Consistentie	9 mm
Begin binding	230 min
Einde binding	280 min
Chloride	0,026 %
Vormhoudendheid (Le Chatelier)	3,0 mm
Sulfaatgehalte (SO ₃)	3,88 %
Stortgewicht	1000-1100 kg/m ³
Kleur	Wit / grijs

Omschrijving:

FloorMent is speciaal ontwikkeld voor de productie van ongewapende smeervloeren, stelspecie of stampbeton.

Verwerking:

FloorMent samen met toeslagstoffen en aanmaakwater tot een homogeen mengsel mengen in een geschikte menginstallatie.